

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE AUSKÜNFTE - ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Classificazione secondo EN 14411 ISO 13006 annesso G gruppo B1A con E ≤0,5% UGL - Classification in accordance with EN 14411 ISO 13006 annex G standards B1A with E ≤0,5% UGL
Classification selon EN 14411 ISO 13006 annexe G groupe B1A avec E ≤0,5% UGL - Klassifizierung gemäß EN 14411 ISO 13006 anlage G Gruppe B1A mit E ≤0,5% UGL
Классификация в соответствии с EN 14411 ISO 13006, приложение G, стандарт B1A, где E≤0,5%UGL



	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	NORMA NORMS NORME NORM НОРМА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411- G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411- G VALEURS PRESCRITES PAR LES NORMES EN 14411- G VORGESCHRIEBENE WERTE DER EN-NORM 14411- G ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА EN 14411- G	VALORE* MEDIO "CAESAR" AVERAGE "CAESAR" VALUE* VALEUR* MOYEN "CAESAR" "CAESAR" DURCHSCHNITTSWERT СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ "CAESAR"	VALORE* MEDIO "CAESAR" AVERAGE "CAESAR" VALUE* VALEUR* MOYEN "CAESAR" "CAESAR" DURCHSCHNITTSWERT СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ "CAESAR"	VALORE* MEDIO "CAESAR" AVERAGE "CAESAR" VALUE* VALEUR* MOYEN "CAESAR" "CAESAR" DURCHSCHNITTSWERT ВАЛОР* МЕДИО "CAESAR"
	Dimensione - Size - Dimension Abmessungen - Размер	ISO 10545-2		Conforme - In accordance - Erfüllt Соответствует	Conforme - In accordance - Erfüllt Соответствует	Conforme - In accordance - Erfüllt Соответствует
	Assorbimento % d'acqua* Water absorption %* Absorption d'eau %* Wasseraufnahme %* поглощения воды*	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,05%	Conforme - In accordance - Erfüllt Соответствует	≤ 0,1%
	Resistenza alla flessione* Bending strength* Résistance à la flexion* Biegezugfestigkeit* упругость*	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	≥ 50 N/mm²	Conforme - In accordance - Erfüllt Соответствует	Non applicabile a piastrelle con una forza di rottura ≥ 3000 N Not applicable to tiles with breaking strength ≥ 3000 N Ne concerne pas les carreaux avec une force de rupture ≥ 3000 N Nicht anwendbar bei Fliesen mit einer Bruchlast ≥ 3000 N Не применяется в отношении плиток с пределом прочности на разрыв ≥ 3000 N
	Sforzo di rottura (S) - Breaking strength Charge de rupture - Bruchlast Усилие излома	ISO 10545-4	Sps ≥ 7,5 mm S ≥ 1300 N Sps < 7,5 mm S ≥ 700 N	Conforme - In accordance - Erfüllt Соответствует	Conforme - In accordance - Erfüllt Соответствует	> 10000 N
	Resistenza all'urto Impact resistance - Résistance au choc Schlagfestigkeit - Ударпрочность	ISO 10545-5	Metodo di prova disponibile - Tests method available Méthode d'essai disponible - Verfügbare Prüfmethode доступный метод испытания	Conforme - In accordance - Erfüllt Соответствует	Conforme - In accordance - Erfüllt Соответствует	
	Carico statico Static load Charge statique Obciążenie statyczne Статическая нагрузка	EN 12825				Centro - Centre - Au centre - Mitte - По центру KN=8,0 Centro lato - Side centre - Au centre latéralment Mitte Seite - По центру грани KN=5,5 Diagonale - Diagonal - En diagonale - Diagonal По диагонали KN=8,0
	Classe di carico di rottura Breaking load class Classe de charge de rupture Bruchlastklasse Класс стойкости к разрушающей нагрузке	EN-1339				U 11 T 11
	Resistenza all'abrasione profonda* Deep scratch resistance* Résistance à l'abrasion profonde* Widerstand gegen Tiefenverschleiß* устойчивость глубокому истиранию*	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 145 mm³	≤ 145 mm³	≤ 145 mm³
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal linear expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique linéaire Koeffizient der linearen thermischen Dehnung коэффициент линейного теплового расширения	ISO 10545-8	Come indicato dal produttore As per manufacturer indications Comme indiqué par le producteur Wie vom hersteller angegeben в соответствии с указаниями изготовителя	≈ 6,5 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	≈ 6,5 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	≈ 6,5 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechsel Beständigkeit Устойчивость к тепловому перепаду	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile - Tests method available Méthode d'essai disponible - Verfügbare Prüfmethode доступный метод испытания	Resistente Résistant Résistante Beständig Стойкий	Resistente Résistant Résistante Beständig Стойкий	Resistente Résistant Résistante Beständig Стойкий
	Dilatazione all'umidità Expansion in humidity Dilatation à l'humidité Feuchtigkeitsausdehnung Расширение в условиях влажности	ISO 10545-10		≤ 0,1 (mm/m)	≤ 0,1 (mm/m)	≤ 0,1 (mm/m)
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозоустойчивость	ISO 10545-12	Richiesta - Required Demandée - Vorgeschieden Требуемая	Resistente Résistant Résistante Beständig Стойкий	Resistente Résistant Résistante Beständig Стойкий	Resistente Résistant Résistante Beständig Стойкий
	Resistenza all'attacco chimico • Resistance to chemical attack • Résistance à l'attaque chimique • Beständigkeit gegen Chemikalien • Устойчивость к химическому воздействию •	ISO 10545-13	UB minimo UB minimum	Resistente Résistant Résistante Beständig Стойкий	Resistente Résistant Résistante Beständig Стойкий	Resistente Résistant Résistante Beständig Стойкий
	Resistenza alle macchie Resistance to stains Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Устойчивость к образованию пятен	ISO 10545-14	Metodo di prova disponibile - Tests method available Méthode d'essai disponible - Verfügbare Prüfmethode доступный метод испытания	Pulibile Cleanable Nettoyable Leicht zu reinigen Чистящийся	Pulibile Cleanable Nettoyable Leicht zu reinigen Чистящийся	Pulibile Cleanable Nettoyable Leicht zu reinigen Чистящийся
	Resistenza allo scivolamento** Slip resistance** Résistance au glissement** Rutschhemmende Eigenschaft** Сопротивление скольжению**	DIN 51130 - 51097 ASTM C1028 ▲ BOT 3000	Naturale - Matt - Naturel Natur - Матовая R9 C.O.F WET C.O.F DRY ≥ 0,60 ≥ 0,60	Strutturato - Textured - Strukturiert Strukturten - Структурированная R11 A+B ≥ 0,70 ≥ 0,70	Naturale - Matt - Naturel Natur - Матовая R9 ≥ 0,60 ≥ 0,60	Deep Brown, Trendy Black R11 A+B ≥ 0,70 ≥ 0,70 Sandy White, Warm Beige, Urban Grey R11 A+B+C ≥ 0,70 ≥ 0,70
	Spessore nominale Nominal thickness Épaisseur nominal - Nominalstärke Номинальная толщина			Conforme - In accordance - Erfüllt - Соответствует (60x120) 10,5 mm	Conforme - In accordance - Erfüllt - Соответствует (60x120, 30x120, 60x60) 10 mm 4,8 mm	Conforme - In accordance - Erfüllt - Соответствует 20 mm

* Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione. - Average values referred to the last two years of production. - Valeurs moyennes des deux dernières années de production. - Durchschnittswerte, die sich auf die letzten zwei Produktionsjahre beziehen - Средние значения относительно последних двух лет производства

** Valori relativi alla finitura naturale del prodotto e relativi a produzioni medie, ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto. - As far as values relating to the matt finish of the product and to medium production lots are concerned, we are willing to check the lot you are interested in purchasing. - Valeurs se référant à la finition naturelle du produit et à des productions moyennes. Nous sommes disponibles pour le contrôle de l'éventuel lot concerné par l'achat. - Werte bezogen auf das natürliche Produktfinish und mittelgroße Produktionsmengen. Für eventuelle Prüfungen der zu erwerbenden Warenposten stehen wir gern zur Verfügung. Значения, касающиеся натуральных характеристик изделий и тестов, выполненных внешними авторизованными лабораториями, имеются в компании. Мы готовы выполнить проверку партии товара, которую намереваетесь приобрести.

▲ Valore minimo richiesto ANSI A137.1 - 2012 > 0,42 - Minimum Value Required ANSI A137.1 - 2012 > 0,42 - Valeur Minimum Demandée ANSI A137.1 - 2012 > 0,42
Erforderlicher Mindestwert ANSI A137.1 - 2012 > 0,42 - Минимальное требуемое значение по ANSI A137.1 2012 > 0,42

- Per prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina. - For domestic chemicals and swimming pool additives. - Pour produits chimiques à usage domestique additifs pour piscines. - Für chemische Produkte für den Hausgebrauch und Schwimmbadzusätze. - Для бытовых химикатов и добавок для бассейнов.

