

CARATTERISTICHE FEATURES	UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASUREMENT	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALLELUNGA & CO.	VALORE PRESCRITTO REQUIRED STANDARD	METODO DI PROVA TEST METHOD
DIMENSIONE LATI DIMENSIONS - LENGTH AND WIDTH	%	CONFORME ACCORDING	± 0,6 (MAX ± 2 MM)	EN ISO 10545-2
RETTILINEITÀ DEI LATI SIDES' STRAIGHTNESS	%	CONFORME ACCORDING	± 0,5 (MAX ± 1,5 MM)	EN ISO 10545-2
ORTOGONALITÀ DEI LATI SIDES' ORTHOGONALITY	%	CONFORME ACCORDING	± 0,5 (MAX ± 2 MM)	EN ISO 10545-2
PLANARITÀ FLATNESS	%	CONFORME ACCORDING	± 0,5 (MAX ± 2 MM)	EN ISO 10545-2
SPESSORE THICKNESS	%	CONFORME ACCORDING	± 5 (MAX ± 0,5 MM)	EN ISO 10545-2
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	%	CONFORME ACCORDING	E _B ≤ 0,5	EN ISO 10545-3
SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	N	CONFORME ACCORDING	≥ 1300	EN ISO 10545-4
MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	N/MM ²	CONFORME ACCORDING	≥ 35	EN ISO 10545-4
RESISTENZA ALL' ABRASIONE RESISTANCE TO ABRASION		CONFORME ACCORDING	PEI 5	EN ISO 10545-7
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL - +EXPANSION	10 ⁻⁶ /°C	δ = 7,0	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE	EN ISO 10545-8
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK		RESISTE RESISTS	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE	EN ISO 10545-9
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE		4-5	MIN 3	EN ISO 10545-14
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE		A	B MIN	EN ISO 10545-13
RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI A BASSA CONCENTRAZIONE RESISTANT TO ACID AND LOW CONCENTRATION BASES		LA	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE	EN ISO 10545-13
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE		RESISTE RESISTS	RICHIESTA REQUIRED	EN ISO 10545-12
STABILITÀ DEI COLORI COLOR STABILITY		STABILE STABLE	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE	DIN 51094
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	NATURAL		R9	DIN
		DCOF - WET CONDITION	> 0,42	ANSI A

AMOUNT OF COLOR
VARIATION



V2
MODERATE
COLOR
VARIATION

VARIAZIONE MODERATA - MODERATE VARIATION
VARIATION MODÉRÉE - MÄßIGE VARIATION