

Conforme alla norma EN 14411 Appendice G gruppo Bla - Complies with EN 14411 Appendix G Group Bla

Conforme alla norma ISO 13006 Appendice G gruppo Bla - Complies with ISO 13006 Appendix G Group Bla

	Caratteristiche Features	Metodo di prova Test Method	Requisiti per dimensione nominale N≥15cm Required Value for N≥15cm		VCI standard
	Lunghezza e Larghezza Length and width	EN ISO 10545 - 2	± 0,3%	± 1,0 mm	Conforme Compliant
	Spessore Thickness	EN ISO 10545 - 2	± 5%	± 0,5 mm	Conforme Compliant
	Rettilinearità dei lati Straightness of sides	EN ISO 10545 - 2	± 0,3%	± 0,8 mm	Conforme Compliant
	Ortogonalità dei lati Rectangularity	EN ISO 10545 - 2	± 0,3%	± 1,5 mm	Conforme Compliant
	Planarità Flatness	EN ISO 10545 - 2	c.c ± 0,4%	c.c ± 1,8 mm	Conforme Compliant
			e.c ± 0,4%	e.c ± 1,8 mm	
			w. ± 0,4%	w. ± 1,8 mm	
	Assorbimento d'acqua Water absorption	EN ISO 10545 - 3	≤ 0,5%		Conforme Compliant
	Sforzo di rottura Breaking strength	EN ISO 10545 - 4	≥ 1.300 N (spess. ≥7,5 mm) ≥ 700 N (spess. <7,5 mm)		Conforme Compliant
	Modulo di rottura Modulus of rupture	EN ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm2 (media)		Conforme Compliant
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion	EN ISO 10545 - 7	Valore dichiarato Declared Value		PEI IV
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock	EN ISO 10545 - 9	Prova superata secondo la EN ISO 10545 - 1 Test passed according to EN ISO 10545 - 1		Conforme Compliant
	Resistenza al gelo Frost resistance	EN ISO 10545 - 12	Prova superata secondo la EN ISO 10545 - 1 Test passed according to EN ISO 10545 - 1		Conforme Compliant
	Reazione al fuoco Fire Resistance	\	A1 o A1FL		A1 - A1FL
	Resistenza alle macchie Stain Resistance	EN ISO 10545 - 14	Min classe 3	Agente verde in olio leggero Green staining agent in light oil	3
				Iodio, soluzione in alcool 13g/l Iodine solution in alcohol	5
				Olio di oliva Olive Oil	5
	Resistenza all'attacco chimico Chemical Resistance	EN ISO 10545 - 13	Min classe B	Prodotti chimici ad uso domestico e additivi per piscina Household chemicals and additives for swimming pools	A
				Acidi a bassa concentrazione Low-concentration acids	LB
				Acidi ad alta concentrazione High-concentration acids	HB

Conforme alla norma EN 14411 Appendice G gruppo Bla - *Complies with EN 14411 Appendix G Group Bla*

Conforme alla norma ISO 13006 Appendice G gruppo Bla - *Complies with ISO 13006 Appendix G Group Bla*

Caratteristiche <i>Features</i>	Metodo di prova <i>Test Method</i>	Requisiti per dimensione nominale N $\geq$ 15cm <i>Required Value for N$\geq$15cm</i>	VCI standard
 Resistenza allo scivolamento <i>Slip resistance</i>	DIN EN 16165 - ANNEX B	Valore dichiarato <i>Declared Value</i>	R10
	DIN EN 16165 - ANNEX A	Valore dichiarato <i>Declared Value</i>	/
	DIN EN 16165 - ANNEX C	Valore dichiarato <i>Declared Value</i>	/
	ANSI A 326.3	$\geq 0,42$	Conforme <i>Compliant</i>
 Stonalizzazione <i>Shadeness</i>	\	\	V4

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore **Corà**

*The values indicated in the table refer to the tests carried out on the colour **Corà***

Rev.0 del 06/2025